



افزودنی HSA-3060

به عنوان یک افزودنی ترکنده با کف پایین و عامل دیسپرس کننده برای رنگ ها و پوشش های پایه آبی، بخصوص برای رنگ های امولسیون سفید فام دهی شده با رنگ دانه های پایه آب بکار میرود.

اطلاعات محصول

جزئیات

ترکیبات : کولیمر

مزایا:

- استفاده به عنوان عامل ترکنده: افزودنی 3060 باعث بهبود خیس شونگی رنگ دانه استفاده شده برای فرمولاسیون پوشش و سطح پوشش داده شده می شود.
- استفاده به عنوان افزایش دهنده قدرت رنگی: افزودنی 3060 باعث بهبود سازگاری پیگمنت ها و مواد معدنی با پلیمر و بایندر در رنگ امولسیون شده و از اثر rub-out رنگدانه های آلی جلوگیری میکند. همچنین این افزودنی ترکنده از لختگی رنگدانه های آلی در طول خشک شدن فیلم جلوگیری میکند. همچنین پوشش دارای رنگدانه های آلی مانند فتالوسیانین آبی و سبز و پلی سیکلیک قرمز و رنگدانه های بنفش بدست آمده دارای قدرت رنگی بهینه هستند.
- استفاده به عنوان پایدار کننده رنگ: افزودنی 3060 پایداری فرمولاسیون رنگ پایه آب شامل رنگدانه های آلی و غیر آلی را بهبود می دهد. برای جلوگیری از اتفاقات زیر در فرمولاسیون پوشش استفاده می شود: 1. لخته شدگی 2. جدایش 3. Rub out 4. فلودینگ

داده های فنی

کمیت	مقدار	واحد
حالت فیزیکی	مایع بی رنگ	
درصد ماده فعال	~100	wt%
دانسیته	0.9±0.1	gr/cm ³

دوز مصرف

مقدار مصرف توصیه شده: % 0.1-0.5 بر اساس فرمولاسیون رنگ

➤ دوز مصرف پیشنهادی فوق کاملاً عمومی بوده و مناسب ترین دوز مصرف از طریق آزمایشات آزمایشگاهی اختصاصی بر روی محصول تعیین می گردد.

دستورالعمل استفاده

دمای نگهداری باید بین ۵ تا ۴۰ درجه سانتی گراد باشد. در صورتی که محصول به دلیل سرما پشت پوش، غلیظ و یا یخ زده شود، اجازه دهید در دمای اتاق به آرامی گرم شده و قبل از استفاده به دقت هم بزنید.